




# BöttcherTop 1004




## Lackplatte



kompressibel und strippbar, für die Spotlackierung mit Dispersions- und UV-Lacken



- |                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| → Druckmaschinen | In-Line Lackwerke     |
| → Aufzugstärke   | Schmitzringhöhe       |
| → Bedruckstoffe  | Papier und Karton     |
| → Lacke          | Dispersionslacke      |
| → Waschmittel    | Wasser, Konventionell |

Anwendung

- |  |  |
|--|--|
| → Wasserfreundliche thermoplastische Stripplfläche | <ul style="list-style-type: none"> <li> Hoher Lackübertrag (ca. 5g/m<sup>2</sup>)</li> <li> Geringer Farbaufbau an lackierenden Stellen</li> <li> Geringer Waschmittelverbrauch, schnelle und einfache Reinigung</li> </ul> |
|--|--|

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| → Tiefes Relief (0,8mm) | <ul style="list-style-type: none"> <li> Tadellose Lackierung jeder Form</li> <li> Reduzierter Lackaufbau an ausgesparten Stellen</li> <li> Geringer Makulaturanfall durch verschmutzte Bögen</li> </ul> |
|-------------------------|--|

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| → Besondere Stripp-technologie | <ul style="list-style-type: none"> <li> Promptes und einfaches Strippen</li> <li> Kontrollierte und beständige Trennkraft innerhalb einer Platte und von Produktion zu Produktion</li> </ul> |
|--------------------------------|--|

- |  |   |
|--|---|
| → Hochstabiler Polyesterträger (0,35 mm) | <ul style="list-style-type: none"> <li> Keine Registerverschiebung beim Einspannen und im Fortdruck</li> <li> Hohe Wiederverwendbarkeit bei Wiederholungsaufträgen</li> </ul> |
|--|---|

Eigenschaften / Vorteile

### Aufbau

Träger: Polyester 0,35 mm  
 Thermoplastische Schicht: 0,8 mm

### Oberfläche

Farbe: Hellblau  
 Fertigung: geprägt  
 Rauigkeit (Ra): 0,8 – 1,2 µm  
 Mikrohärte: 75° Shore A

### Physikalische Eigenschaften


Gesamthärte 78° Shore A  
 Reißfestigkeit > 2700N/50 mm  
 Dehnung bei 500N/50 mm < 0,5%  
 Dickenverlust beim  
 Einspannen und Einlaufen < 1%

### Strippeigenschaften

Relieftiefe: 0,8 mm  
 Trennkraft: 3,75N/cm (+/- 1,25)

### Stärke

Nominalstärke: 1,15 mm (+/-0,05 mm)  
 Planparallelität pro Tuch  
 von max. 1 m²: +/- 0,015 mm



Alle unsere Produktinformationen finden Sie im Internet unter [www.boettcher-systems.com](http://www.boettcher-systems.com).

Klicken Sie rein, profitieren Sie von unserem Online-Angebot und erfahren Sie mehr über unsere Produkte und Leistungen.

## Felix Böttcher GmbH & Co. KG

### Zentrale und Hauptwerk

Stolbergerstraße 351 - 353  
 50933 Köln  
 Telefon (0221) 4907 1  
 Telefax (0221) 4907 435  
 koeln@boettcher-systems.com

### Geschäftsstelle Berlin

Ullsteinstr. 108  
 12109 Berlin  
 Telefon (030) 70 07 59 - 0  
 Telefax (030) 70 07 59 - 12  
 berlin@boettcher-systems.com

### Werk Leipzig

Schönbachstr. 91  
 04299 Leipzig  
 Telefon (03 41) 863 83 - 0  
 Telefax (03 41) 863 83 - 90  
 leipzig@boettcher-systems.com

### Geschäftsstelle Köln

Hansekai, Hafenbecken 4a  
 50735 Köln - Niehl  
 Telefon (0221) 27 04 08 - 0  
 Telefax (0221) 27 04 08 - 11  
 gs-koeln@boettcher-systems.com

### Geschäftsstelle Frankfurt

Klingenweg 8  
 60388 Frankfurt/Main  
 Telefon (0 61 09) 27 24  
 Telefax (061 09) 2 19 94  
 frankfurt@boettcher-systems.com

### Geschäftsstelle Hamburg

Adlerstr. 49  
 25462 Rellingen  
 Telefon (0 41 01) 37 34 - 0  
 Telefax (0 41 01) 37 34 - 20  
 hamburg@boettcher-systems.com

### Geschäftsstelle Hannover

Berliner Allee 51  
 30855 Langenhagen  
 Telefon (05 11) 78 09 95 0  
 Telefax (05 11) 78 09 95 29  
 hannover@boettcher-systems.com

### Geschäftsstelle München

Königsberger Str. 7  
 85386 Eching/Kreis Freising  
 Telefon (0 89) 3 19 74 60  
 Telefax (0 89) 3 19 32 74  
 muenchen@boettcher-systems.com

### Geschäftsstelle Stuttgart

Max-Eyth-Str. 16  
 71732 Tamm  
 Telefon (0 71 41) 6 09 15  
 Telefax (0 71 41) 60 55 79  
 stuttgart@boettcher-systems.com

### Böttcher Österreich

Neudorferstr. 108, Top 2  
 2353 Guntramsdorf  
 Telefon +43 (0) 22 36/860 701  
 Telefax +43 (0) 22 36/860 701 50  
 office@boettcher.at

### Böttcher Schweiz

Bösch53  
 6331 Hünenberg ZG  
 Telefon +41 (0) 41/784 11 11  
 Telefax +41 (0) 41/784 11 12  
 office.ch@boettcher-systems.com